



CLAYGAR®

KARTA TECHNICZNA CLAYGAR HH 04

OPIS

Wyprodukowany przemysłowo suchy tynk gliniany gruboziarnisty.

SKŁAD

Piaski naturalne, glina bez innych dodatków.

ZASTOSOWANIE

Tynk gliniany gruboziarnisty CLAYGAR HH 04 jest przeznaczony do tynkowania wszystkich porowatych powierzchni wewnątrz budynków, w szczególności jako tynk grubowarstwowy wyrównawczy lub spełniający rolę masy termalnej. Nadaje się do obróbki maszynowej. Powierzchnia tynku glinianego Claygar HH 04 nadaje się do klejenia płytek ceramicznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

zużycie	15kg/m ² /1cm
wydajność	2,1m ² /30kg/1cm
ziarnistość	<4mm
zużycie wody	6-8l/30kg
wytrzymałość na ściskanie	1N/mm ²
przewodność cieplna	0,76 W/mK
opór dyfuzyjny	<10

OPAKOWANIA I TRWAŁOŚĆ

Tynk CLAYGAR HH 04 jest dostępny w papierowych workach 30 kg oraz workach typu big-bag 500kg i 1000kg. W suchych warunkach nie ma ograniczeń dotyczących czasu przechowywania.

KONTAKT

SIBA biohabitat
ul. Namysłowska 37A
46-250 Wołczyn

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Kontrola jakości przeprowadzana przez państwowe akredytowane laboratorium.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Tynk gliniany CLAYGAR HH 04 wyprodukowany jest z naturalnych, nieszkodliwych materiałów, dlatego nie są konieczne szczególne wymogi bezpieczeństwa. W razie kontaktu z oczami przemyć oczy letnią wodą. W razie połknięcia wypłukać usta wodą, zasięgnąć porady lekarza. Kontakt ze skórą ma dobroczynne działanie dermatologiczne.

UŻYCIE

Podłoże – podłoże powinno być stabilne, wolne od kurzu i starych powłok malarskich, suche, szorstkie i równomiernie chłonne. Nanosić na podłoże przez podkład HS 00.

Mieszanie – 30 kg tynku CLAYGAR HH 04 wymieszać z 6-8 litrami wody w czystym pojemniku. Można mieszać ręcznie lub mechanicznie.

Aplikacja – tynk można nanosić ręcznie lub mechanicznie. Przy całkowitej grubości tynku większej niż 3cm zaleca się aplikację w kilku warstwach. Następną warstwę nanosić po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Ewentualne drobne pęknięcia po wyschnięciu nie są wadą – zostaną pokryte warstwą wykończeniową.

Ogólne wskazówki – temperatura powietrza i podłoża podczas użycia nie powinna spadać poniżej 10°C. W celu właściwego połączenia tynku grubowarstwowego z podłożem zaleca się używanie podkładu CLAYGAR HS 00.

Tel. 669 760 670 | 509 941 735 | 535 974 321
e-mail: biohabitat@biohabitat.pl
web: <http://www.biohabitat.pl>